



# Globaltex Project Prof



<b>OMSCHRIJVING</b>	Voordelige, multifunctionele, project muurverf voor binnen.
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer goed dekkend</li> <li>• Waterdamp doorlatend</li> <li>• Afwasbaar</li> <li>• Spat- en aanzetvrij</li> <li>• Zeer milde geur</li> <li>• Zeer goed verspuitbaar</li> </ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw</li> <li>• Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen</li> </ul>

<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Bindmiddel</b>	Vinylcopolymeer dispersie
<b>Dichtheid</b>	1,42 kg per ltr
<b>Theoretisch rendement</b>	6 - 8 m <sup>2</sup> per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
<b>Glansgraad</b>	Mat
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li> <li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren</li> </ul>

<b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>	
<b>Verwerking</b>	Kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 160 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen
<b>Droging bij 20°C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na ca. 1 uur stofdroog</li> <li>• Na ca. 6 uur overschilderbaar</li> </ul>
<b>Verwerkingscondities</b>	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
<b>Verdunning</b>	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met Aquatura TF of water

<b>LEVERING</b>	
<b>Verpakking</b>	10 ltr (Afname per pallet)
<b>Kleur</b>	Wit en lichte kleuren volgens het CMS-systeem
<b>Basis</b>	Wit/Basis 1

<b>SYSTEMEN</b>	
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verontreinigingen, verpoederen en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen</li> <li>• Van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikhuid verwijderen</li> <li>• Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean</li> <li>• Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix</li> <li>• Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED</li> </ul>
<b>Afwerking</b>	Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen Globaltex Project Prof